

Decolazur Super



DECOLOR

» House of colors «

Beschichtungen für Holz



Hochwertige und extrem beständige Fleckbeschichtung, bestimmt für Schutz und Farbverarbeitung von Holzoberflächen.

BESCHREIBUNG

DECOLAZUR SUPER ist eine Fleckbeschichtung auf Basis von Alkydharzen, die dazu bestimmt ist, Holzoberflächen in den anspruchsvollsten Wetterbedingungen zu schützen.

Es kann sowohl innerhalb als auch außerhalb verwendet werden. Es bietet dem Holz ausgezeichneten und lang anhaltenden Schutz gegen Witterungseinflüsse, es betont sein natürliches Aussehen / Struktur und verfeinert seine Farbe. Decolazur Super wählen wir, wenn wir eine seidige / hochglanzpolierte Oberfläche haben wollen.

Die Beschichtung ist einfach anzuwenden und zum Restaurieren geeignet, dampfdurchlässig und bietet hohen Schutz gegen UV-Strahlen, sie ergibt einen Hochglanz / Seidenglanz, enthält keine Biozide.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackungseinheiten:

Metallverpackung: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Lagerung:

In einem trockenen und geschlossenen Raum, bei einer Temperatur von + 5°C bis + 35°C, nicht in der Nähe von offenen Flammen und Wärmequellen in Originaler / ungeöffneter Verpackung.

AUFTRAGUNG

Werkzeug: Pinsel, Rolle (Werkzeug muss beständig gegen organische Lösungsmittel sein).

Reinigung: Arbeitswerkzeug sofort nach Gebrauch mit Lösungsmittel für die Reinigung von Pinseln reinigen (white spirit, Sonder Benzin).

EIGENSCHAFTEN

- Es bewahrt sichtbar die Holzstruktur und zugleich bereichert sie die Farbe
- Äußere und innere Anwendung
- Einfach anzuwenden und zum Restaurieren geeignet
- 14 Farbnuancen
- Es gibt dem Holz einen Hochglanz
- Effektiver Holzschutz gegen Unwetter
- Enthält keine Biozide

VERWENDUNG

Arbeitsanweisungen:

Decolazur Super ist bei der Lieferung bereit für die Anwendung. Vor der Anwendung mischen sie das Produkt gut durch und tragen 2-3 Schichten der Lasur auf, abhängig davon, ob wir neues Holz bearbeiten oder eine alte Beschichtung renovieren. Bei Renovierung einer alten Beschichtung muss die Grundlage rein von Partikeln (alte Farbe) sein. Die zweite Schicht wird nach 24 Stunden angewendet. Optimale Arbeitstemperatur ist von +5°C bis +35°C. Die Arbeit sollte in gut gelüfteten Räumen ausgeführt werden. Verwenden Sie geeignete Schutzkleidung.

Beim Schutz eines neuen Holzes (die äußere Oberfläche) verwenden wir für die erste Schicht eine Grundbeschichtung - Imprägnierung Decobase.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8m² bis 12m² bei zwei Schichten. Der Verbrauch hängt von der Art der Anwendung, der Sorte des Holzes und dessen Oberflächenbehandlung ab.

Trocknen: Die Beschichtung ist trocken nach ca. 6 Stunden. Die nächste Schicht wird nach 24 Stunden angewendet. Die Trocknungszeit ist abhängig von den Wetterbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) und der Filmdicke.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si