

# Decomark



**DECOLOR**  
» House of colors «

## Premazi za drvo

Premaz za markiranje/označavanje drva.



### OPIS

**DECOMARK** je boja za markiranje drva na bazi umjetnih smola, koja se koristi za markiranje drva odnosno trupaca (građevinsko drvo, pelete, različiti poliproizvodi u drvnoj industriji i stolarskom obrtu,...) ili pri označavanju paketa drva (npr. kao prepoznavna boja/nijansa po narudžbi kupca).

Decomark je premaz na bazi vode koji dobro prijava na drvene površine, otporan je na visoke temperature, paropropustan i dobro pokriva drvene površine.

### PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

#### Ambalažne jedinice:

Plastično vjedro: 25 kg, IBC cisterna: 1 200 kg, 1 400 kg

#### Skladištenje:

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C. Ne smije smrznuti.

### NANOŠENJE

**Alati:** kist, valjak, „Airless“ sustav

**Čišćenje:** alat odmah nakon uporabe očistite vodom i deterdžentom.

### SVOJSTVA

- Za označavanje/markiranje drva odnosno trupaca
- Vrlo dobro prijava
- Otporan na visoke temperature
- Elastičan i nepropustan

### PRIMJENA

**Upute za upotrebu:** Decomark je spremjan za korištenje. Drvo na koje nanosimo Decomark boju za markiranje drva mora biti prethodno očišćeno (bez ostataka piljive i masnoća). Ako je drvo premokro (voda stoji na drvu) prijanjanje je lošije. Također se produžuje vrijeme sušenja. Primjerene metode za nanošenje su prskanje ili premazivanje (kistom ili valjkom).

Temperatura okoline (i drva) mora biti minimalno +3°C, a optimalna temperatura za rad je od +10°C do +20°C, dok relativna vlaga zraka ne smije biti viša od 80 %. Razrijedjivanje proizvoda nije potrebno, jer proizvod već ima optimalnu viskoznost. U iznimnim slučajevima kada premaz ima previšoku viskoznost za nanošenje (za vašu uporabu), možemo ga razrijediti s vodom do 5 %. Dodanu vodu treba temeljito umiješati (do homogenosti). Decomark dobro prijava na površinu drva, otporan je na visoke temperature, paropropustan je i vrlo dobro prekriva površinu drva. Stupanj hlapljivosti je vrlo nizak.

**Potrošnja:** prosječna potrošnja ovisi o vrsti i obradi drva. Prosječna potrošnja je od 0,2 l/m<sup>2</sup> do 0,3 l/m<sup>2</sup>. Preporučujemo debljinu premaza od 0,200 mm (200 mikrona) do 0,300 mm (300 mikrona).

Premaz je prašno suh nakon 2-4 sata, a potpuno suh nakon cca 24 sata.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si