

# Decobase B

## koncentrat



DECOLOR  
»Hiša barve«

### Покрытие для древесины

Основная, профилактическая пропитка  
(в концентрированном виде) для древесины на  
основе неорганических и органических биоцидов



#### ОПИСАНИЕ

**DECOBASE B KONCENTRAT** для приготовления пропитки основания-превентивной защиты новой древесины; приготовленный раствор предназначен для защиты древесины от биологических вредителей, древесных насекомых, грибков и т. д.

Пропитка используется для первого базового слоя защиты новой древесины, которая предназначена для изготовления кровельного покрытия, перил, веранд, фасадов, окон, дверей, ставней... Высокоэффективная пропитка глубоко проникает в древесину; действующее вещество фиксируется в течении 24 часов.

Древесину, которая подвергается атмосферным воздействиям необходимо дополнительно обработать водоотталкивающим покрытием Decostone SW или лазурным декоративным покрытием из линейки продуктов Decolazur. Данная процедура придаст древесине цветовой оттенок (14 цветов), улучшит устойчивость против погодных воздействий и УФ-лучей, и в то же время, создаст барьер для проникновения биоцидов в окружающую среду.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

##### Упаковочные единицы:

Пластиковые канистры: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

Пластиковые бочки: 60 кг, 200 кг, бак IBC по 1000 кг

**Хранение:** В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, В защищенном от мороза и прямого воздействия солнечных лучей и в оригинальной запечатанной упаковке.

#### НАНЕСЕНИЕ

##### Инструмент:

Кисть, валик, лоток,

**Очистка:** Рабочий инструмент сразу после использования очистить водой и моющим средством.

**Предупреждение:** при применении необходимо защитить пол рабочего помещения водонепроницаемой фольгой, который будет препятствовать попаданию биоцидных добавок в окружающую среду.

##### Биоциды использовать внимательно.

Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте

#### СВОЙСТВА

- Основная, профилактическая защита новой древесины (особенно деревянных конструкций) от биологических вредителей, древесных насекомых в концентрированном виде
- Эффективное функционирование активных веществ
- Фиксация активных веществ в течении 24 часов
- Не формирует пленку и глубоко проникает в древесину
- Подходит для всех типов древесины
- Сертификат Biotehnične fakultete в Любляне

#### ПРИМЕНЕНИЕ

##### Инструкции по нанесению:

DECOCBASE B KONCENTRAT необходимо перед использованием разбавить водой а именно, в соотношении 1: 5,5. Приготовленную (разбавленную) пропитку наносить на здоровую, чистую и сухую древесину (макс. влажность древесины 20 %).

Оптимальная температура для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна превышать 85 %. При работе необходимо использовать соответствующие средства защиты (очки, перчатки, спецодежда, обувь). Продукт не наносить на древесину, соприкасающуюся с продуктами питания или кормами (ульи, ясли, сауна..)

**Оттенки:** Светло- и темно-коричневый, зеленый (другие цвета по запросу).

**Расход:** 1 кг подготовленной пропитки достаточно для защиты примерно 5 м<sup>2</sup> площади. Расход зависит от типа и качества древесины (влажность), обработки поверхности и метода нанесения. Увеличение расхода пропитки повышает уровень защиты древесины.

**Сушка:** Приблизительно 3 часа. Время сушки зависит от температуры атмосферы, в которой продукт наносится и влажности древесины. Последующее покрытие гидрофобизатором (Decostone SW) или лазурное декоративное покрытие (Decolazur Super) рекомендуем наносить через 24 часа.

##### Разбавление/ Рекомендуемое количество воды:

Decobase B koncentrat	Вода	Готовый продукт
1 кг	5,50 кг	6,50 кг
5 кг	27,50 кг	32,50 кг
10 кг	55 кг	65 кг
20 кг	110 кг	130 кг
60 кг	330 кг	390 кг
200 кг	1.100 кг	1.300 кг
1000 кг	5.500 кг	6.500 кг



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) ■ [www.decolor.si](http://www.decolor.si)