

Decobase Cu



DECOLOR

»Hiša barv«

Защита древесины

Основная, профилактическая пропитка для древесины на основе неорганических и органических биоцидов.



ОПИСАНИЕ

DECOBASE Cu покрытие/пропитка основания-превентивная защита для новой древесины. Материал предназначен для первичной превентивной защиты древесины от биологических вредителей древесины: насекомые, грибки, мох и т. д.

Пропитка используется для первого слоя или базовой защиты новой древесины, которая предназначена для изготовления кровельного покрытия, перил, патио, фасадные панели, арматура и фитинги (окна, двери, ставни ...).

Высокоэффективная пропитка глубоко проникает в древесину; действующее вещество фиксируется в течении 24 часов.

Древесину, которая подвергается атмосферным воздействиям, нужно дополнительно защитить водоотталкивающими средствами: покрытие Decostone SW или лазурным покрытием от группы продуктов Decolazur. Данная процедура придает древесине также декоративный оттенок (14 цветов), повышает ее устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и УФ излучению, создает барьер, чтобы биоцидные добавки не вступали в контакт с окружающей средой.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковочные единицы:

Пластиковые канистры: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

Пластиковые бочки: 60 кг, 200 кг, бак IBC 1000 кг

Хранение: В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, В защищенном от морозов и прямого воздействия солнечных лучей месте, в оригинальной/запечатанной упаковке.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Кисть, валик, ирригационные лотки, садовый опрыскиватель.

Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования очистить водой и моющим средством.

Предупреждение: При применении необходимо защитить пол рабочего помещения водонепроницаемой фольгой, которая будет препятствовать попаданию биоцидов в окружающую среду.

СВОЙСТВА

- Основная, профилактическая защита новой древесины (особенно деревянных конструкций) от биологических вредителей
- Эффективное функционирование активных веществ
- Активные вещества фиксируются в течении 24 часов
- Не формирует пленку и глубоко проникает в древесину
- Подходит для всех типов древесины
- Сертификат Biotehnične fakultet в Любляне

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструкции по нанесению: DECOCASE Cu поставляется в готовой к использованию форме. Пропитку необходимо наносить на здоровую, чистую и сухую древесину (макс. влажность 20%).

Оптимальная температура для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна превышать 85 %.

При работе необходимо использовать соответствующие средства защиты (защитные очки, перчатки, спецодежда, обувь). Продукт нельзя наносить на древесину, которая соприкасается с продуктами питания или кормами (ульи, ясли, сауна...)

Цвет: Коричневый, зеленый (другие цвета по запросу).

Расход: 1 кг пропитки достаточно для защиты примерно 5 м² площади. Расход зависит от типа и качества древесины (влажность), обработки поверхности и метода нанесения. Рост потребления пропитки повышает степень защиты древесины.

Сушка: Приблизительно 3 часа. Время сушки зависит от температуры атмосферы, в которой продукт наносится и влажности древесины. Покрытия для окончательной защиты (Decostone SW) или лазурные покрытия (Decolazur) рекомендуется наносить через 24 часа.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si