

Decomark

Покрытие для древесины



DECOLOR
» House of colors «

Покрытие для маркировки /
защиты торцов древесины.



ОПИСАНИЕ

DECOMARK - специальное покрытие для древесины на основе искусственной смолы, которое используется для маркировки и обработки поперечных срезов древесины (брус, поддоны, различные полуфабрикаты в деревообрабатывающей промышленности...) или в маркировке упаковок из дерева.

Decomark - покрытие на водной основе, без биоцидов, хорошо прилипает к поверхности древесины, устойчив к высоким температурам, является паропроницаемым и хорошо покрывает поверхность.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковочные единицы:

Пластиковое ведро: 25 кг, бак IBC: 1.200 кг, 1.400 кг

Хранение:

Материал хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Защищать от мороза. Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Кисть, валик, безвоздушная система распыления.

Чистка: Рабочий инструмент промыть сразу после использования водой и моющим средством.

СВОЙСТВА

- Применяется для маркировки и обработки торцов древесины
- Очень хорошая адгезия
- Устойчивость к высоким температурам
- Паропроницаемость

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструкции по нанесению: Древесина, на которую наносится Decomark для маркировки, должна быть предварительно очищена (нет остатков опилок и масел). В случае, если древесина слишком влажная, то сцепление покрытия будет хуже и увеличится время высыхания. Подходящие методы применения: опрыскивание, нанесение кистью или валиком или орошение. Покрытие сухое на отлип примерно через 2-4 часа; полностью высыхает примерно через 24 часа. В случае низких температур, высокой влажности, время сушки может увеличиться. Температура окружающей среды (и древесины) должна быть не менее +3°C, оптимальная температура для работы от 10°C до 20°C, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Разбавление продукта не требуется, потому что он поставляется в готовой оптимальной вязкости. В исключительных случаях, когда материал слишком высокой вязкости для применения (на усмотрение производителя работ), можно разбавить до 5% с водой, после добавления воды материал необходимо тщательно перемешать (до однородности). Рабочий инструмент, перед покрытием высыпывается, очищается с помощью воды и моющего средства.

Decomark хорошо прилипает к поверхности древесины, он устойчив к высоким температурам, является паропроницаемым и очень хорошо покрывает поверхность древесины; скорость испарения очень низкая.

Расход: Средний расход зависит от типа и степени обработки древесины. Средний расход примерно 0,2-0,3 л/м². Рекомендуемая толщина покрытия от 0.200 мм (200 мкм) до 0.300 мм (300 микрон).



DECOLOR

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si