

# Decolazur Eco



**DECOLOR**

» House of colors «

## Покрытие для древесины



Лазурное покрытие высшего качества для защиты и декоративной обработки любых деревянных поверхностей.

### ОПИСАНИЕ

**DECOLAZUR ECO** это защитное и одновременно декоративное лазурное покрытие, подходит для всех типов деревянных поверхностей (деревянные конструкции, фасады, оцилендрованные бревна, окна, двери, заборы...) Оно может быть использовано как внутри, так и снаружи, не содержит органических растворителей, и поэтому также рекомендовано для использования в жилых помещениях. Он изготовлен на акрило-гибридной основе высшего качества, с добавлением UV фильтров, воска и других добавок. Для обеспечения высокой стойкости к атмосферным воздействиям и ультрафиолету.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

#### Упаковочные единицы:

Металлические банки: 1л, 3л, 5л, 10л, 20л

#### Хранение:

В сухом закрытом помещении, при температуре от + 5°C до + 35°C, в оригинальной, закрытой упаковке. Не замораживать.

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:** Кисть (для водных лаков), валик.

**Очистка:** Сразу после использования очистить водой и моющим средством.

### СВОЙСТВА

- Стойкость к атмосферным воздействиям и UV защита
- Высокая эластичность
- Выделяет и подчеркивает структуру древесины Для наружного и внутреннего применения
- 14 стандартных оттенков
- Придает шелковистость и законченный вид древесине
- Не имеет неприятного запаха
- Быстро сохнет

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Инструкция по нанесению:

**DECOLAZUR ECO** поставляется в готовом к использованию виде. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносить в два/три слоя в зависимости от того на какую поверхность (старая или новая древесина) наносится покрытие.

Основание должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений (масла, смазки, пыли, отшелушившееся частицы ...). Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей. Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть комнатной температуры (+ 15°C до + 25°C). Между первым и вторым слоем рекомендуется шлифование с наждачной бумагой (зерно 180-220). Оптимальная температура для работы при температурах от + 10°C до + 30°C и относительной влажности до 80%.

При восстановлении старого покрытия необходимо удалить неприлипшие (отшелушившееся) частицы. Требуется провести тест на адгезию к старому покрытию.

При обработке новой древесины, рекомендуется первый (базовый) слой нанести Decobase B или Decobase Cu, для защиты от гниения, жуков... Бесцветный оттенок Decolazur Eco содержит специальные UV фильтры и не подходит для восстановления темных поверхностей, так как может давать белесый внешний вид поверхности. Бесцветный оттенок необходимо наносить в три слоя и предварительно обработать древесину биоцидной защитой (Decobase B).

Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

**Расход:**

1 л хватает 8-10 м<sup>2</sup> в два слоя; расход зависит от степени окончательной обработки деревянных поверхностей, типа древесины, метода нанесения и инструмента.

**Сушка:**

Первый слой сухой через 4-6 часов. Второй слой наносить, когда первый слой полностью высохнет. Время сушки зависит от погодных условий (влажность, температура) и толщины нанесения.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) • [www.decolor.si](http://www.decolor.si)