

# Decowood Floor Fix PU



**DECOLOR**

» House of colors «

## Покрытие для древесины



Полиуретановая шпатлевка для  
деревянных полов.

### ОПИСАНИЕ

DECOWOOD FLOOR FIX PU – полиуретановая шпаклевка для деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева). Используется для заполнения швов и устранения поверхностных дефектов деревянного пола. Создана на специальном инновационном составе. Это идеальное решение для предварительной обработки поверхности, затем покрытие грунтовкой DECOWOOD FLOOR PRIMER PU и полиуретановым лаком на растворителях DECOWOOD FLOOR VARNISH PU. Наносится легко, застывает быстро. Сохраняет свою эластичность и не подвергается усадке со временем.

### ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

**Фасовка:** металлическая банка

1,0 л

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +35°C.

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:**

Гибкий шпатель из нержавеющей стали.

**Очистка:**

Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем.

### СВОЙСТВА

- Заполнение швов и дефектов древесины
- Высокая эластичность и долговечность
- Не подвергается усадке
- Отличная механическая прочность
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Подходит для вертикальных швов
- Отличная водостойкость
- Для внутренних работ
- Содержит максимальное V. O. C. 749 g/l.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Инструкции по нанесению:**

**Подготовка основания:** Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

**Нанесение:** Добавить в DECOWOOD FLOOR FIX PU 20-30% древесной пыли, полученной от шлифовки деревянной поверхности шкуркой с размером абразива 60. Хорошо перемешать полученную смесь, чтобы создать однородную массу и заполнить швы и дефекты древесины гибким шпателем из нержавеющей стали. DECOWOOD FLOOR FIX PU можно заполнять отверстия до 2 мм на слой. Для больших проемов нужно наносить второй слой. Время высыхания зависит от толщины нанесения, температуры и относительной влажности. Для толщины 1мм при температуре +20°C и относительной влажности 55% время сушки составляет 20-30 минут. Низкая температура и большая относительная влажность удлиняют время высыхания. После высыхания, необходимо отшлифовать поверхность шкуркой с размером абразива 60-120. В дальнейшем необходимо применить грунтовку DECOWOOD FLOOR PRIMER PU и финишный лак DECOWOOD VARNISH PU соответственно.

**Расход:**

Примерный расход: 15-20 м<sup>2</sup>/л. Расход зависит от размеров швов и дефектов древесины.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	полиуретан
внешний вид	пастообразный
цвет	прозрачный
плотность	0,8-1,0 г/мл
время высыхания	20-60 мин (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	20-60 мин (в зависимости от условий)
температура применения	от +5°C до +35°C
толщина слоя	До 2 мм
вязкость	40-60 s (Ford Cup No 4)

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру древесины и может происходить изменение цвета. Необходимо перед нанесением проверить на небольшом участке. Соблюдайте и внимательно следуйте инструк-

циям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

