

Decowood Floor Varnish PU Aqua



DECOLOR
» House of colors «

Покрытие для древесины



Полиуретановый лак на водной основе для деревянных полов.

ОПИСАНИЕ

DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA – это высококачественный, экологичный, разбавленный водой, на 100% полиуретановой основе, однокомпонентный лак для деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева). Своим особенным новаторским составом не загрязняет окружающую среду и обеспечивает защиту для потребителя. Он не имеет запаха, легко наносится и обеспечивает гладкую (глянцевую, сатиновую или матовую) поверхность с очень хорошими механическими свойствами. Обеспечивает высокую стойкость к трению и имеет большую упругость. Он не подвержен воздействию моющих жидкостей и сохраняет свой блеск в течение длительного времени. Подходит для жилых (гостиные, спальни, детские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные студии, спортивные площадки) помещений.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка: металлическая банка

1,0 л, 5,0 л

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +35°C.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Кисть, Валик.

Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования очистить теплой водой с мылом.

СВОЙСТВА

- На водной основе, почти без запаха
- Высокая эластичность и долговечность
- Отличная адгезия и механическая прочность (стойкость к царапинам)
- Отличная стойкость к мощным средствам
- Легко наносится и быстро твердеет
- Большая упругость
- Отличная водостойкость
- При нанесении очищается водой
- Для внутренних работ, подходит для детских комнат, больниц, школ и детских садов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструкции по нанесению:

Подготовка основания:

Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Перед нанесением лака, необходимо загрунтовать поверхность полиуретановой грунтовкой DECOWOOD PRIMER PU AQUA. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:

Хорошо перемешайте DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA перед использованием. Нанесите первый слой валиком или кистью. После высыхания (примерно 4-6 часов) нанесите финишный слой полиуретанового лака. Второй слой наносить только после высыхания первого.

Расход:

Примерный расход: 8-12 м²/л. Расход зависит от поверхности на которую наносится материал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	полиуретан
внешний вид	жидкий
цвет	прозрачный
Степень глянца	Gloss 80-85%, Satin 35-45%, Matt 15-25%
плотность	1,0-1,1 г/мл
время высыхания	1-3 часа (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	4-6 часов (в зависимости от условий)
температура применения	от +10°C до +35°C
разбавление	При необходимости водой до 10-15%
вязкость	70-80 s (Ford Cup No 4)

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +80 С. При высокой влажности и низкой температуре процесс

твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не наносить под прямыми солнечными лучами и при температуре свыше +35°C.

