

Decolazur Super



DECOLOR

»Hiša barv«

Premazi za les



Visoko kvaliteten in izjemno obstojen lazurni premaz namenjen zaščiti in barvnemu oplemenitju lesenih površin

OPIS

DECOLAZUR SUPER je lazurni premaz na osnovi alki-dnih smol, ki je namenjen zaščiti lesenih površin v naj-zahtevnějšíh vremenskih razmerah.

Uporablja se lahko tako zunaj kot znotraj. Les odlično in dolgotrajno zaščiti pred atmosferskimi vplivi, poudari njegov naravni videz/strukturo ter ga barvno oplemeni-ti. Decolazur Super izberemo, ko želimo svilnati/sijajni končni videz pobarvane površine.

Premaz je enostaven za nanašanje in obnavljanje, paro-propusten, nudi visoko zaščito pred UV žarki, daje sija-jen/svilnat lesk, ne vsebuje biocidov.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Emblažne enote:

Kovinska embalaža: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Shranjevanje:

V suhem in zaprtem prostoru, pri temperaturi od +5°C do +35°C, stran od odprtega ognja in virov toplote, v origi-nalni/zaprti embalaži.

NANAŠANJE

Orodje: Čopič, valjček (orodje mora biti odporno na or-ganska topila).

Čiščenje: Delovno orodje se takoj po uporabi očistite z topilom za čiščenje čopičev (white spirit, specialni ben-cin).

LASTNOSTI

- Ohranja strukturo lesa vidno ter jo hkrati barvno oplemeniti
- Zunanja in notranja uporaba
- Enostaven za nanašanje ali obnavljanje
- 14 barvnih odtenkov
- Lesu daje sijajen končni videz
- Učinkovito zaščiti les pred hujšimi vremenskimi vplivi
- Ne vsebuje biocidov

UPORABA

Navodila za delo: Decolazur Super je v dobavni obliki pri-pravljen za uporabo. Pred uporabo izdelek dobro premeša-mo ter nanesemo 2 do 3 sloje lazure - odvisno ali premazu-jemo nov les ali obnavljamo star premaz. Pri obnavljanju starih premazov mora biti podlaga očiščena nečistoč in slabo oprijetih delcev (stara barva). Drugi nanos nanesemo po 24 urah. Optimalna temperatura za delo je od +5°C do +35°C. Delo naj poteka v dobro prezračevanih prostorih. Uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo.

Pri zaščiti novega lesa (zunanje površine) za prvi premaz uporabimo osnovni premaz-impregnacijo Decobase.

Poraba: 1 l zadostuje za prib. od 8 m² do 12 m² pri dveh na-nosih. Poraba je odvisna od načina nanašanja, vrste lesa ter njegove površinske obdelave.

Sušenje: Premaz je suh na otip po cca. 6 urah. Naslednji nanos nanašamo po 24 urah. Čas sušenja je odvisen od vremenskih pogojev (vlaga, temperatura) in debeline nanosa/filma.

