

# Decolor FM 50



**DECOLOR**

»Hiša barv«

Fugirna masa



Fugirna masa za naravni in umetni kamen

## OPIS

**DECOLOR FM 50** je visoko zmogljiva fugirna masa za kamen, ki je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo pri širini fug od 4 do 50 mm. Namenjena je za fugiranje betonskih tlakov, naravnega kamna, tlakovcev, klinkerja ...

Fugirna masa Decolor FM50 je še posebej primerna za obdelavo s fugirnimi stroji.

Suha in očiščena fugirna masa (zaradi dodanega Trass cementa) hidravlično veže, ne dopušča izločanja soli na površino, je odporna na vlago, alge in plesni.

## LASTNOSTI

- Vsebuje trass cement
- Odporna na vodo, sol in zmrzal
- Enostavna za uporabo
- Namenjena fugiranju betonskih tlakov, naravnega kamna, tlakovcev, klinkerja, granitnih kock ...
- Za fuge širine od 4 do 50 mm
- Odporna na alge in plesni
- 9 standardnih odtenkov
- Visoka odpornost na obrabo

## PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

### Embalažna enota:

Vreča: 25 kg

### Shranjevanje:

V originalni embalaži ter v suhem prostoru in na paleti.

## NANAŠANJE

### Orodje:

Električni mešalec z nizkimi obrati, mešalna posoda, gumijasta zidarska žlica, goba, vedro, fugirni stroj

### Čiščenje:

Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z vodo in detergentom.

## UPORABA

**Navodila za delo:** Zmes/fugirno maso v čisti posodi mešamo z vodo cca. 3 minute oz. dokler ne postane homogena (mešalno razmerje: 5 l vode na 25 kg fugirne mase). Fugirno maso nanašamo z gumijasto gladilko diagonalno glede na fuge. Keramično oblogo očistimo po cca. 10-40 min s čisto vodo in mehko gobo. Čiščenje cementnega filma nadaljujemo, ko je fugirna masa suha.

**Odtenki:** bela, peščena, oker, siva, kostanj, kamelja, rjava, grafitna, črna

**Poraba:** Poraba je odvisna od oblike kamenja, širine fug ter njihovih globin.

**Odprti čas:** cca. 40 minut

**Pohodno:** po cca. 24 urah

