

Decolazur Eco



DECOLOR

»Hiša barv«

Premazi za les



Lazurni premaz visoke kvalitete, ki zaščiti in dekorativno oplemeni vse lesene površine.

OPIS

DECOLAZUR ECO je zaščitni in hkrati dekorativni lazurni premaz primeren za vse vrste lesenih površin. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj in je primeren za površine kot so npr.: lesene konstrukcije, okna, vrata, ograje ... Ne vsebuje organskih topil in ga zato priporočamo tudi za uporabo v stanovanjskih prostorih. Izdelan je na osnovi akrilno - hybridnih veziv visoke kvalitete, UV obstojnih pigmentov ter dodanih voskov in drugih aditivov. Zagotavlja visoko kvaliteto vremensko in UV zaščito.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Embalažne enote:

Kovinska doza: 1l, 3l, 5l, 20l

Shranjevanje:

V suhem in zaprtem prostoru, pri temperaturi od + 5°C do + 35°C, v originalni / zaprti embalaži. Ne sme zmrzniti.

NANAŠANJE

Orodje: Čopič (za vodne premaze), valjček (kratkodlaki).

Čiščenje: Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z vodo in detergentom.

LASTNOSTI

- Vremenska obstojnost in UV zaščita
- Visoka elastičnost
- Strukturo lesa ohranja vidno ter jo hkrati barvno oplemeniti
- Zunanja in notranja uporaba
- 14 standardnih barvnih odtenkov
- Lesu daje svilnat končni videz in poudari njegovo strukturo
- Nima neprijetnega vonja po organskih topilih
- Hitro suši

UPORABA

Navodila za delo: **DECOLAZUR ECO** je v dobavni obliki pripravljen za uporabo. Pred uporabo Decolazur ECO dobro premešamo. Nanašamo ga dveh do treh nanosih/slojih odvisno ali premazujemo nov les ali obnavljamo stare premaze.

Podlaga mora biti pred uporabo, čista, suha in brez nečistoč (olje, mast, prah, ne-oprijeti delci ...) hkrati med nanašanjem podlaga ne sme biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Površina na katero nanašamo premaz mora biti sobne temperature (+ 15°C do + 25°C). Med prvim in drugim nanosom je priporočeno brušenje z finim brusnim papirjem (granulacija 180-220). Optimalna temperatura za delo je pri temperaturah od + 10°C do + 30°C in pri relativni vlažnosti nižji do 80%.

Pri obnovi starih premazov je potrebno površino rahlo obrusiti in odstraniti neoprijete delce. Potreben/priporočljiv je predhodni test oprijema.

Pri zaščiti novega lesa priporočamo kot prvi nanos osnovno zaščito Decobase B ali Decobase Cu, ki les preventivno zaščiti pred morebitnim napadom modrenja, trohnenjenja in insektov. Brezbarvni odtenek Decolazur Eco vsebuje posebne UV filtre in ni primeren za obnavlja-

nje temnih nians, saj lahko naredi mlečni videz površine. Brezbarvni odtenek je potrebno nanašati v treh nanosih/slojih in je predhodno priporočljiva biocidna zaščita (Decobase B).

Uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo.

Poraba:

1 l zadostuje 8–10 m² pri dveh nanosih; poraba je odvisna od končne obdelave lesene površine na katero nanašamo, vrste lesa in načina nanašanja oziroma orodja.

Sušenje:

Prvi nanos je suh v 4–6 urah. Drugi nanos nanese, ko je prvi nanos popolnoma suh. Čas sušenja je odvisen od vremenskih pogojev (vlaga, temperatura) in debeline nanosa - filma.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si