

Deco base BR

Osnovna, preventivna zaščita - impregnacija
za les, na osnovi anorganskih in organskih
biocidov.

OPIS

DECOCASE BR je premaz/impregnacija za les namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnikovkami.

Uporabljamo jo za prvi nanos oz. osnovno zaščito novega lesa, ki je namenjen za izdelavo ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...).

Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah. Les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam, dodatno zaščitimo z lazurnim premazom iz skupne izdelkov Decolazur; s tem postopkom les tudi dekorativno obarvamo v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki in hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Embalažne enote:

Plastične ročke: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Plastični sod: 50 kg, 200 kg, IBC cisterna 1.000 kg

Shranjevanje:

V suhem in zaprtem prostoru, pri temperaturi med +5°C do +35°C, zaščiteno pred zmrzaljo in neposredno izpostavljenost soncu in v originalni / zaprti embalaži.

NANAŠANJE

Orodje:

Čopič, valjček, namakalne kadi, vrtna brizgalka

Čiščenje:

Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z vodo in detergentom.

Opozorilo: Pri aplikaciji je potrebno zaščititi tla delovnega prostora z neprepustno folijo, ki bo preprečila razlivanje sredstva v okolje.



LASTNOSTI

Osnovna, preventivna zaščita novega lesa (predvsem lesnih konstrukcij) pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, modrenjem in trohnenjem

Učinkovito delovanje aktivnih snovi

Aktivnih snovi se fiksirajo v 24 urah

Ne tvori sloja in se veže z lesom

Primerna za vse vrste lesa

Certifikat Biotehnične fakultete v Ljubljani

UPORABA

Navodila za delo: Decobase BR je v dobavni obliki pripravljen za uporabo. Nanašamo ga na zdrav, čist in suh les (max. vsebnost vlage v lesu 20 %). Optimalna temperatura za delo je od +5°C do +35°C, relativna vlažnost ne sme biti višja od 85 %. Pri delu uporabimo ustrezna zaščitna sredstva (ustrezna očala, rokavice, delovna obleka, obutev). Izdelka ne nanašamo na les, ki je v stiku z živili ali krmili (čebelji panji, jasli, savne...)

Odtenki: Natur, rumena.

Poraba: 1 kg impregnacije zadostuje za zaščito cca. 5 m² površine. Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlažnost), njegove površinske obdelave in načina nanašanja. Večja poraba impregnacije posledično izboljša zaščito lesa.

Sušenje: Približno 3 ure. Čas sušenja je odvisen od temperature ozračja pri katerem izdelek nanašamo oz. vlažnosti lesa. Premazovanje z končnimi vodoodbojnimi (Hydro Drop, Hydro Drop Aqua), Decolor olja za les (Osnovno olje za les, Olje za zunanje površine) ali lazurnimi premazi (Decolazur Super) priporočamo po min. 24 urah.

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.



DECOLOR

Decolor d.o.o. Osredke 8 1262 Dol pri Ljubljani Slovenija info@benus.si www.decolor.si