

Deco base BR

Koncentrat / Concentrate

Osnovna, preventivna zaščita - impregnacija
(v koncentrirani obliki) za les na osnovi
anorganskih in organskih biocidov.

OPIS

DECObase BR KONCENTRAT je tekoče sredstvo za pripravo impregnacije za osnovno-preventivno zaščito za novega lesa. Pripravljena raztopina je namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnikovkami.

Impregnacijo uporabljamo za prvi nanos oz. osnovno zaščito novega lesa, ki je namenjen za izdelavo ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...). Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Embalazne enote: Plastične ročke: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Plastični sod: 60 kg, 200 kg, IBC cisterna 1.000 kg

Shranjevanje: V suhem in zaprtem prostoru, pri temperaturi med +5°C do +35°C, zaščiteno pred zmrzaljo in neposredno izpostavljenost soncu in v originalni / zaprti embalaži.

NANAŠANJE

Orodje: Čopič, valjček, namakalne kadi, vrtna brizgalka

Čiščenje: Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z vodo in detergentom.

Opozorilo: Pri aplikaciji je potrebno zaščititi tla delovnega prostora z neprepustno folijo, ki bo preprečila razlivanje sredstva v okolje.

LASTNOSTI

Osnovna, preventivna zaščita novega lesa (predvsem lesnih konstrukcij) pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, modrenjem in trohnenjem - **V KONCENTRIRANI OBLIKI**

Učinkovito delovanje aktivnih snovi

Aktivnih snovi se fiksirajo v 24 urah

Ne tvori sloja in se veže z lesom

Primerna za vse vrste lesa

Certifikat Biotehnične fakultete v Ljubljani



UPORABA

DECObase BR KONCENTRAT je potrebno pred uporabo razredčiti z vodo in sicer v razmerju 1:9. Pripravljeno (razredčeno) impregnacijo nanašamo na zdrav, čist in suh les (max. vsebnost vlage v lesu 20 %). Optimalna temperatura za delo je od +5°C do +35°C, relativna vlažnost ne sme biti višja od 85 %.

Pri delu uporabimo ustrezna zaščitna sredstva (ustrezna očala, rokavice, delovna obleka, obutev). Izdelka ne nanašamo na les, ki je v stiku z živili ali krmili (čebelji panji, jasli, savne...).

Odtenki: Natur, rumena.

Poraba: 1 kg impregnacije zadostuje za zaščito cca. 5 m² površine. Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlažnost), njegove površinske obdelave in načina nanašanja. Večja poraba impregnacije posledično izboljša zaščito lesa.

Sušenje: Približno 3 ure. Čas sušenja je odvisen od temperature ozračja pri katerem izdelek nanašamo oz. vlažnosti lesa. Premazovanje z končnimi vodoodbojnimi (Hydro Drop, Hydro Drop Aqua), Decolor olja za les (Osnovno olje za les, Olje za zunanje površine) ali lazurnimi premazi (Decolazur Super) priporočamo po min. 24 urah.

Redčenje / Priporočena količina dodane vode glede na embalažno enoto koncentrata:

Decobase BR koncentrat / concentrate	Voda / Water	Skupaj / Total raztopina / solution
1 kg	9 kg	10 kg
5 kg	45 kg	50 kg
10 kg	90 kg	100 kg
20 kg	180 kg	200 kg
60 kg	540 kg	600 kg
200 kg	1800 kg	2000 kg
1000 kg	9000 kg	10.000 kg

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.



DECOLOR

Decolor d.o.o. Osredke 8 1262 Dol pri Ljubljani Slovenija info@benus.si www.decolor.si